



Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
Юридический адрес и адрес производства:  
Российская Федерация, 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 1  
e-mail: [sekr@snpz.rosneft.ru](mailto:sekr@snpz.rosneft.ru), т/ф. 8(8464) 98-81-10

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям  
ISO 9001:2015 № RU228738Q-U Срок действия сертификата: по 24.11.2020

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода  
446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1,  
Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
e-mail: [sekr@snpz.rosneft.ru](mailto:sekr@snpz.rosneft.ru), т/ф. 8(8464) 98-81-10

**ПАСПОРТ № 0088**  
**Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100**  
по ГОСТ 33133-2014

Декларация о соответствии № TC N RU Д - RU.CC06.B.00014.

Срок действия - по 10.10.2019



Обозначение документов, устанавливающих требования к дорожно-строительным материалам:  
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность  
автомобильных дорог»  
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные  
дорожные вязкие. Технические требования».  
ОКПД2 19.20.42.121  
Номер партии: 0088  
Дата изготовления: 21.01.2019 г.  
Размер партии (масса): 370.000 т.  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 20  
Уровень наполнения: 7.400 м  
Дата отбора пробы: 21.01.2019 г.  
Дата проведения испытаний: 21.01.2019 г.  
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 0088 от 21.01.2019 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	71-100	87
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	49,8
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3,7	3,9
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-20,0
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	274
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,6	0,12
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	5,0

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

**Дополнительная информация:**

- Изготовитель АО «СНПЗ» гарантирует соответствие качества битума нефтяного дорожного вязкого БНД 70/100 требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 12 мес. с момента изготовления;
- паспорт безопасности РПБ № 05766586.02.43618. Срок действия до 21.09.2021

**СТАНДАРТНЫЙ**



Начальник смены (производства № 4)

(Доверенность № 0102 от 21.01.2019)

Дата выдачи паспорта 21.01.2019г.

подпись

Начальник смены  
производства № 4  
Ромашова А.М.